

مم "ميسيتي الحديد منخفضة" الطاقة الشمسية الزجاج المورد والشركة المصنعة ذات SGG 3.2 جودة عالية

مم "ميسيتي الحديد منخفضة" خفف من الزجاج الطاقة الشمسية مصنوعة عادة من 3.2 مم "ميسيتي الحديد 3.2 منخفضة" خفف من الزجاج. لدينا "الزجاج الشمسي"، مع أفضل نوعية، والاتحاد الأوروبي السوق الموحدة، تصميم والأمثل لتناسب متطلبات مختلف تكنولوجيات الطاقة الشمسية مع خصائص مثل نفاذية مرتفعة للطاقة الشمسية، وقوة ومثانة.

المواصفات:

1. "ميسيتي الحديد منخفضة" /ميسيتي الحديد منخفضة
- 2-ميسيتي الحديد منخفضة: 0.2 ± 3.2 ميسيتي الحديد منخفضة 0.2 ± 4
3. ميسيتي الحديد منخفضة: ميسيتي الحديد منخفضة 91.6%
- 4-ميسيتي الحديد منخفضة: ميسيتي الحديد منخفضة 90.7%
- 5-ميسيتي الحديد منخفضة: ميسيتي الحديد منخفضة (ميسيتي الحديد منخفضة) ميسيتي الحديد منخفضة 2140 ميسيتي الحديد منخفضة: ميسيتي الحديد منخفضة-6x3300mm

تاريخ التقنية:

Description	Ultra Clear/ Low Iron Patterned Glass
Content of Iron	$\leq 0.02\% \text{ Fe}^2\text{O}^3$
Thickness	3.2mm $\pm 0.2\text{mm}$; 4mm $\pm 0.2\text{mm}$
Light Transmission (Procedure EN410)	TL 91.6 $\pm 0.5\%$ at 3.2mm TL 91.5 $\pm 0.5\%$ at 4mm
Energetic transmission Measured on Polished glass (DIN ISO 9050)	TE 90.7 $\pm 0.5\%$ at 3.2mm TE 90.2 $\pm 0.5\%$ at 4mm
Surface	Mistlite (Textured), structured on one side
Tolerance of dimensions	$\pm 2\text{mm}$
Squareness (DIN 1249/pr EN12150)	Max difference 2mm
Bow	Max. 3mm/m
Needle Bubbles	Diameter <0.5mm allowed
Quality	Inclusions
Criteria from prEN572-5/94: (Distance of observation 1,5m perpendicular to glass sheet parallel to a grey background at a distance of 3m at diffuse day light)	All optical detectable inclusions are not permitted.
Round bubbles	Diameter < 2mm allowed. Diameter > 2mm not allowed.
Stretched bubbles	Width > 0,8mm not allowed For a width < 0,8mm: Length smaller 1mm, allowed Length between 1mm and 3mm, 4 pieces per sheet; Length between 3mm and 5mm, 1 pieces per sheet; Length bigger 5mm, not allowed
Open bubbles	Independent of size not allowed

الجودة:

الصف الزجاج، سماكة دقيقة، تيمبرابل زجاج منقوشة، معيار سوق الاتحاد الأوروبي A

التطبيقات:

منخفضة حديد زجاج الطاقة الشمسية تستخدم في تجميع الطاقة الشمسية، الخلايا الشمسية، تركيز الطاقة الشمسية، والطاقة الشمسية الحرارية إلخ جامعي.




تفاصيل عن 3.2 مم "ميسنلتي الحديد منخفضة" خفف من الزجاج الطاقة الشمسية

صور المنتج



الحزمة:



خط الإنتاج:

