

## **SZG 11.52 mm calore ammollo vetro laminato-i migliori produttori di vetro edificio e fabbrica in Cina**

11.52 mm di calore ammollo in vetro laminato è una sorta di vetro stratificato fatto da sandwich due pezzi di 5mm di vetro rinforzato a caldo, con l'inter-strato di 1.52 mm PVB film.

### **Processo di prova del calore Soak:**

L'obiettivo di calore ammollo vetro temperato sta riducendo il rischio di rotture spontanee. Vetro temperato auto-esplosivo è stato causato dal NIS nel vetro temperato. Così il calore ammollo vetro temperato può ridurre il tasso di auto-esplosivo molto. Di solito mettere il vetro temperato nella camera a bagno di calore ad alta temperatura di circa 290 °C per diverse ore.

Durante il processo di rinforzo. Il vetro temperato contiene NIS si romperà in camera, è per questo che il calore ammollo vetro temperato ha un tasso più basso di spontanea.

### **Specifiche:**

Vetro composito: 5mm di calore in ammollo vetro + 1.52 mm PVB + 5mm ammollo a caldo in vetro

Dimensione massima: 3300mm \* 13000mm

Altro vetro di spessore: 9,52 mm di calore ammollo in vetro stratificato, 13.52 mm calore ammollo in vetro stratificato, 17.52 millimetri di calore ammollo in vetro laminato, 21.52 mm di calore ammollo in vetro laminato, 25.52 millimetri di calore ammollo vetro stratificato, 31.52 mm calore ammollo vetro laminato, 39.52 vetro ecc

### **Caratteristiche:**

1. dopo il trattamento della prova di impregnazione di calore, il vetro laminato impregnato di calore riduce il rischio di rotture spontanee. È preso come una misura efficace per migliorare la sicurezza del vetro temperato
2. il vetro stratificato della prova di impregnazione di calore ha le prestazioni eccellenti allo shock termico ed ai cambiamenti rapidi con temperatura.
3. dal processo di ammollo di calore, il pannello di vetro laminato dell'ammollo di calore singolo è 5 volte più forte e resistenza di piegamento confronta al vetro ricotto.

### **Qualità standard:**

11.52 mm 554 bagno di calore in vetro sono prodotti rigorosamente sotto sistema di qualità ISO9001 e hanno superato i seguenti standard nazionali e internazionali di qualità:

- 1.11.52 millimetri di calore ammollo vetro laminato Meet CCC (vetro di sicurezza cinese certificazione obbligatoria)
- 2.11.52 millimetri di calore ammollo vetro laminato Meet porcellana laminato vetro standard GB9962.

3.11.52 millimetri di calore ammolto vetro laminato soddisfare soddisfare European Safety Glass standard EN12543 e EN12150.

### **Applicazione:**

Il calore assorbe il vetro laminato principalmente usa le zone hanno bisogno delle considerazioni di sicurezza, come:

1. facciata di vetro, parete di vetro della tenda
2. recinzione di vetro, balaustra di vetro, ringhiere di vetro
3. Partition Glass, parete di vetro, parete di vetro del divisorio
4. portello di vetro, portello di vetro della doccia, schermo della doccia di vetro

### **Dettagli immagine di 11.52 mm calore immergere vetro stratificato temperato:**

**Immagine del prodotto:**



**S Z G**

Professional glass manufacturer



**S Z G**

Professional glass manufacturer



**Linea di produzione:**



**Pacchetto:**



**S Z G**

Professional glass manufacturer

