

ملم زجاج تطفو-نقية & الصلبة، الكمال شقة، التسليم السريع، وكامل SGG 6 مسح !مجموعة من المواصفات

مسح الزجاج المصقول مصنوع من الرمال عالية الجودة والخامات الطبيعية والمواد الكيميائية من الاختلاط بهم وذوبان لهم في درجة حرارة عالية. تدفق الزجاج المنصهر في حمام القصدير، حيث الزجاج إطار يعمل من الثقل والتوتر السطحي، تنتشر ومصقول وشكلت على القصدير المنصهر، والنموذج تصبح ناعمة ومسطحة في كلا الجانبين. ثم الحصول على البارد للزجاج المصقول ذات جودة عالية. الزجاج المصقول واضح أساسي بناء مواد زجاجية لصناعات البناء.

الميزات:

- السطح:** الكمال ناعمة ومسطحة ونقية ونظيفة-1
- الأداء:** نفاذية الضوء عالية 89%، وتعكس الألوان الحقيقية للأشياء وراء-2
- الأشعة فوق البنفسجية:** زيرتلي الحد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة للإنسان-3
- كامل المنتجات:** معظم حجم قياسي وسمك في الأوراق المالية، يمكن أن تجعل التسليم في 3-7 أيام-4

تطبيقات للزجاج المصقول واضح 6 مم

- عوامة واضح الزجاج 6 مم يمكن قطع بحجم وتستخدم مباشرة لزجاج النوافذ والأثاث الزجاج-1
- يمكن أن تكون مغلفة الزجاج المصقول واضحة 6 مم لمرآة زجاج 6 مم-2.

المواصفات:


- سمك:** 2 مم 3 مم 3.2 مم 4 مم 5 مم 5.5 مم 6 مم 8 مم 10 مم 12 مم 15 مم 19 مم-1
- 2-1830 **الحجم:** 2440، 2140 x 3300، 2140 x 3660، 2250 x 3300، 2250 x 3660، 2440 x 3660، 1830 x 2600
- ومن الحجم:** ويمكن إنتاج الزجاج المصقول واضح حجم كبيرة إضافية كبيرة الحجم ومفصل حجم قطع الزجاج-3.
- الألوان:** مسح الزجاج المصقول، إضافية واضحة الزجاج الحديد منخفضة-4.

الأداء للزجاج المصقول واضح 6 مم

mm	(kg/m2)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Valve (W / M2)	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

تفاصيل المنتج للزجاج المصقول واضح 6 مم

صور المنتج



خطوط الإنتاج



مجموعا والتحميل:





ونحن ننتج أعلى معيار 6 مم تعويم واضحة الزجاج أوراق للوفاء بمتطلبات التركيب والتجهيز