

## غراي تعدت زجاج 6 مم-الحرارة الشمسية واستيعاب الحرارة مكسب معامل SGG

زجاج ملون تطفو الذي يقلل من نفاذية كل المرئي واشعاعا، تنتج عملية التعويم بالإضافة إلى كميات قليلة من أكاسيد معدنية للون المزيج الزجاج الشفاف العادي. ويتحقق هذا التلون عن طريق إضافة أكاسيد معدنية في مرحلة الصهر. الحرارة امتصاص زجاج ملون هو نوع من الزجاج يحتوي على الصبغات الخاصة التي تستوعب ما يصل إلى 45 في المائة طاقة الشمسية الواردة، الحد من اكتساب ومنافذه مرئية (فاتو)، ووهج. ولا يزال جزء (SHGC) الحرارة في مساحة داخلية. زجاج ملون يقلل معامل اكتساب الحرارة الشمسية من امتصاص الحرارة تمريرها من خلال الزجاج بالتوصيل والإشعاع، وإعادة ذلك الصبغة لأقل يو-القيمة الزجاج

### الميزات:

1. الحد من الأشعة فوق البنفسجية: الزجاج المصقول الملون يمكن تخفيض 80% انتقال الإشعاع فوق البنفسجي الضار وفعالية. امتصاص الإشعاع الشمسي، وتحقيق تأثير العزل الحراري وتوفير الطاقة؛
2. تقليل نفاذية مرئية: الزجاج المصقول الملون يمكن كفاءة تقليل انتقال الحرارة ومراقبة الطاقة الشمسية وامتصاص الضوء المرئي إضافية، وجعل الشمس خفت وتجنب الوهج وتحسين لون داخلي.
3. منع يتلاشى: زجاج ملون امتصاص الأشعة الشمسية فوق البنفسجية، وفعالية منع يتلاشى وتدهور العناصر الداخلية.
4. الملاحظة واضحة: زجاج ملون، هي الشفافية، وجعل المشهد في الهواء الطلق ولاحظ وضوح.
5. زيادة المظهر الجمالي: زجاج ملون بلون مشرق، يمكن أن تزيد من المظهر الجمالي للمبنى.
6. تأثير زخرفي: الألوان الملونة الطبيعية توفر مزيد من الخيارات الممتازة للديكور الداخلي والخارجي، وتوفير مزيد من خيارات الألوان للمباني الحديثة.
7. عملية عميقة: الكمال الجودة من الزجاج للمعالجة العميقة، وخفض لحجم، حافة التلميع وتلطيف والتصفية والعزل.

### تطبيقات لتعويم رمادي زجاج 6 مم:

زجاج ملون يمكن عزل الحرارة وضبط درجة الحرارة داخلي، حفظ الرسوم تكييف الهواء. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تجعل المبنى له تأثير الزخرفية جيدة. شائعة الاستخدام داخل وخارج المباني

1- يمكن استخدام الزجاج المصقول رمادي 6 مم مباشرة للنوافذ والأبواب-

2- يمكن خفف من الزجاج المصقول رمادي 6 مم ومغلقة والمعزولة حيث أنها يمكن أن تنطبق على الجدار الزجاجي، الواجهة- الزجاجية، الزجاج السور، الدرايزين الزجاج، وشرفه زجاجية، قسم الزجاج، والجدول الزجاج قمم

3- يمكن أن تنتج تعويم رمادي زجاج 6 مم الصف مرآة لمرآة الزجاج الرمادي-

### المواصفات:

سبك: 4 مم 5 مم 5.5 مم 6 مم 8 مم 10 مم 12-1

لون المدى: الفرنسية اليورو البرونزية، فورد الأزرق، على ضوء أزرق داكن، أزرق داكن، رمادي، ضوء رمادي داكن، الأخضر، الأخضر،-2  
الضوء الأخضر، إلخ

3-2140 x 3300 الأوراق المالية الحجم:

مفصل حجم، 1650، 2140، 1830 x 2440، 2250 x 3300، الأحجام المتوفرة الأخرى:


سمك متاح للزجاج عاكس	4 مم 5 مم 5.5 مم 6 مم 8 مم 10 مم 12 مم
الأحجام المتوفرة	أحجام، 2.14x1.65m1.83؛ 2.44m2.14؛ 3.3m2.25؛ 3.3m2.44؛ 3.3m، مخصصة
الألوان المتاحة في الإنتاج	البرونزية اليورو، البرونزية الطلام، اليورو رمادي، رمادي داكن، الأزرق فورد، الأزرق الداكن، الأخضر، الأخضر داكن، إلخ.
2140 x 3300mm تفاصيل التعبئة في	قفص؛ 10 صناديق/حاوية/pcs: 38 مم: 4 قفص؛ 10 صناديق/حاوية/pcs: 30 مم: 5 قفص؛ 10 صناديق/حاوية/pcs: 27 مم: 5.5 قفص؛ 10 صناديق/حاوية/pcs: 25 مم: 6 قفص؛ 10 صناديق/حاوية/pcs: 18 مم: 8


### **الجودة:**

الشمس العالمية الزجاج إنتاج الزجاج المصقول الملون رمادية عالية الجودة 6 مم مع صناديق خشبية تصدير قوية. ضمان تسليم الشحن والسلامة المهنية.

### **تفاصيل المنتج للزجاج المصقول رمادي 6 مم:**

**صور المنتج:**





### الأداء للزجاج المصقول رمادي 6 مم

Item	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Sunlight Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	Shdowing Coffecient (SC)	SHGC	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5 mm	51.94%	6.44%	14.52%	51.78%	6.69%	62.50%	0.70	0.84	0.640	5.272
	6 mm	47.15%	6.73%	11.83%	46.87%	6.79%	58.83%	0.66	0.83	0.606	5.243
Euro Grey	5 mm	51.66%	6.36%	20.29%	49.19%	6.48%	60.63%	0.68	0.84	0.623	5.272
	6 mm	45.24%	6.06%	16.47%	42.98%	6.15%	56.11%	0.63	0.84	0.582	5.243
Dark Grey	5 mm	47.90%	6.77%	19.87%	46.96%	6.75%	58.91%	0.66	0.84	0.606	5.272
	6 mm	41.96%	6.59%	16.54%	41.37%	6.53%	54.82%	0.62	0.83	0.569	5.243
Light Blue	5 mm	71.07%	7.78%	26.60%	53.99%	6.94%	64.07%	0.72	0.654	5.272	5.843
	6 mm	67.74%	7.69%	24.13%	50.67%	6.96%	61.61%	0.69	0.632	5.243	5.808
French Green	5 mm	74.86%	8.03%	24.54%	48.75%	6.67%	60.26%	0.68	0.619	5.272	5.843
	6 mm	71.36%	7.66%	20.22%	43.72%	6.35%	56.60%	0.64	0.586	5.243	5.808

### خطوط الإنتاج:



الحزمة والتحميل:





وعدنا من يمكنك تلقي غراي تعدت زجاج 6 مم من قبلنا مع شروط الجودة والسلامة عالية من قبلنا.