

12mm Acid geätzte Glas---von China Bau Glasfabrik hergestellt

Acid-Etched Glas ist eine Art von Frosted Glas ist ein chemischer Prozess der Glas-Ätzen. Glas ist mit einer wässrigen Lösung von Flusssäure, geätzt, die angreifen der Kieselsäure und roughens der Glasflächen. Schließlich ist die ganze Glasscheibe, opak, undurchsichtig, um die Privatsphäre der Innenraum zu erhöhen. Es ist in der Regel konsequent, Variationen, und erstellen Sie einen Parameter unterschiedliche Oberflächen mit unterschiedlichen visuellen können, aber immer noch gute Dekoration Leistung.

SGG chemische Säure geätzt Glas Spezifikationen:

1. Glas Dicke: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
2. Glas Substrat: klar Glas, extrem klares Glas, getöntes Glas, Siebdruck Glas, etc. (PS: Malerei-Seite ist das nicht normalerweise Ätzen Seite), etc..
3. Glas Farbe: transparent, extrem klar, Französisch Grün, dunkel grün, dunkel grau, Euro grau, dunkelblau, blau, rosa, usw. ford.
4. stock Größe: 1830 mm * 2440 mm, 2140 mm * 3300 mm, etc..
5. kundengebundene Größe & Form stehen zur Verfügung.
- 6.Packing: brandneue, seetüchtige Holzgehäuse mit Schaum Schutz innen
7. Lieferzeit: innerhalb von 7 Tagen nach Ihrer Zahlung überprüfen
- 8.die Radierung einseitig oder beidseitig stehen zur Verfügung

In diesem Fall entsteht 12 MM Säure geätzte Glas durch [klares Floatglas 12mm](#), das Glas kann kundengebundene Größe oder standard-Größe, zum Beispiel: 2140 mm * 3300 mm, 2440 mm * 3300 mm.



12mm Säure geätzt Glas Funktionen:

1. eine geätzte Oberfläche mit glatten, solide Beulen verbessert die Lichtdurchlässigkeit und transparenteres Glas erzeugt, aber auch mit ein Effekt der Reduzierung der Reflexblendung und einen weichen lichtdurchlässigen Auftritt kommen.
2. flacher Oberfläche
3. Non Fingerabdrücke-auf Glasoberfläche wenn Sie es berühren. Von 12MM herstellbar Säure geätzt gehärtetem Klarglas, 25,52 MM Säure geätzt laminiert Klarglas; kann auch sein Isolierglas komponiert.
- 4,12 MM Säure geätzte Glas, Ihr habt Säureätzung einseitig oder beidseitig zwei Ätzen.
5. Siebdruck Logo auf Panel steht zur Verfügung

Säure geätzt Glasanwendungen:

1. Säure geätzte Glastüren, Fenstern, Duschtüren, etc..
2. geätzt Milchglas Balustraden, Glasgeländer, Glas-Zaun.
3. Säure geätzt Milchglas Oberlicht, Glas Vordach, Glasdach, etc..
4. geätzten Glaspaneelen Luftschlitz, Glasböden, etc..

Wie in den Speicher?

Lagerräume müssen trocken und ausreichend belüftet sein. Schichtstoffplatten müssen nicht in Bereichen hoher Feuchtigkeit oder Hitze (z.B. Orte in der Nähe von Dampf oder Wasserleitungen). Räume, chemischen Dämpfen ausgesetzt sollte auch vermieden werden. Alle diese Bedingungen fördern, beflecken. Umgekehrt sollten die Platten nicht im Freien oder in unbeheizten Bereichen gelagert werden.

Menge-Standard:

1. in Übereinstimmung mit europäischen EN12150 gehärtetem Glas standard
2. in Übereinstimmung mit ASTM1048 American Standard
3. nach GB 9963-1998 ausgeglichenes Glas Standard
4. gemäß GB 17981-1999 chinesischen Standard gehärtet und Heat-Strengthened Glas
5. übergeben Sie 5. chinesische Sicherheitsglas Compulsory Certification (CCC), IGCC, CSI.

Verpackung:

