

Flach & gebogen 20.89 mm SGP Laminated Glass

Flache und gebogene Form SGP Folie gehärtet Laminated Glass ist ursprünglich für den Einsatz in Specialty safety glass Märkten wie High-Security Verglasung und Hurricane Fenster, Gebäude Fassaden, Lager-Front-Türen, etc. SGP Wache interlayers Laminat aus Glas nimmt einen sehr wichtigen Teil auf dem Bau von Glas strukturelle engineering.

In diesem Abschnitt werden diese zwei Schichten [gebogen Tempered Glass](#) kann klar gehärtet Glas, Ultra Clear gehärtet Glas, gehärtet Glas, reflektierenden Tempered Glass, [Siebdruck Glas](#) usw..

Sepecification:

1. Glas Produkt: 20.89 mm SGP klar gehärtet laminiert
2. Glas Substrate: [10 mm klares Sicherheitsglas](#) * 2 * 3
3. interlayer Film: 0, 89 mm SGP Wache Film
4. Größe und Form: maßgeschneiderte Größe je nach Anforderung des Kunden, sowohl flache als auch gebogene Formen sind verfügbar
5. processing Service: kann gebohrt werden Bohrung, schneiden Kerben, Bevelled Kanten, Siebdruck, etc.



Der Vorteil der SGP Wache Film:

1. SGP Film ist härter als PVB Film über ein breites Spektrum von Temperaturen
2. SGP Film zeigt auch improved Zähigkeit (5 mal mehr als PVB Film)
3. die beste Wahl einer strukturellen interschicht
4. gute Möglichkeiten zur Verringerung der Dicke Glas und die Größe der Panels
5. Low-Creep Eigenschaften bei erhöhten Temperaturen

Der Vorteil von 20.89 mm SGP interlayer ESG laminiert:

1. 20.89 mm SGP Laminated Glass sind stärker als gewöhnliche PVB Folie Laminated Glass

2. 20.89 mm Dicke SGP laminiert Glas gleicher Stärke
3. SGP Laminated Glass haben High Performance Frameless Glasur
4. Sie können erhöhte Tragfähigkeit 56%
5. Sie können die Ablenkung verringert 65%; erhöhte nicht unterstützte Spans
6. Laminated Glass Dicke reduziert um 2 Mal mit SGP Film; geringere Ablenkung und Glas Stress mit SGP Film; Ausgezeichnete Post-Glas-Bruch-Eigenschaften.
7. SGP Laminated Glass haben gezeigt Superior Post-Glass Bruch Leistung auf Steifigkeit und Zähigkeit
8. bellapart designed leichtes, Low-Slope Dach mit SGP Laminated Glass.

Über SZG:

1. Wir haben über 20 Jahre Erfahrung in der Produktion von 20.89 mm SGP-Sicherheitsglas laminiert. Es gibt fortschrittliche Produktionsanlagen, anspruchsvolle Arbeiter, qualifizierte Techniker Team und professionelle Vertriebs-Teams, um Sie zu gewährleisten, um sicherzustellen, können wir Ihnen hochwertige Qualität von Glas und angenehme Dienstleistungen, die jenseits ihrer Erwartung.
2. vor der Massenproduktion werden wir CAD-Zeichnungen für jedes Glas-Panel mit Kunden doppelt überprüfen.
3. Sie können dedizierte Verarbeitung Dienstleistungen, einschließlich: Bohrungen, schneiden Kerben, Siebdruck, polierte Kanten, Bevelled Kanten, Sicherheits-Ecken, etc.
4. Sie können nicht nur voll Tempered Glass, sondern auch Hitze gestärkt Glas und Wärme getränkt getestet Glas.



Glas Anwendung:

20.89 mm SGP Sicherheitsglas, 20.89 mm SGP Glas, 20.89 mm SGP, 20.89 mm SGP, Tempered Laminated Glass Fences, etc.