SZG 10 mm + 1,52 mm SGP-Folie + 10 mm gehärtetes Verbundglas - Beste SGP-Verbundglasmarke in der chinesischen Bauglasindustrie

Im Vergleich zu PVB und EVA weisen SGP-Verbundgläser höchste Festigkeit und Kohäsivität auf und ermöglichen eine einfache Anpassung an die neuesten und strengsten Anforderungen des heutigen Baumarkts.

21,52 mm SGP Hurricane Proof Verbundglas bestehen aus zwei Schichten **10mm gehärtetes Glas** und mit SGP-Zwischenschichtfolie. Es ist weit verbreitet im Bereich der menschlichen Sicherheit zu berücksichtigen.



安
当心伤手
注意高温
SZG
Professional glass manufacturer

Spezifikation:

SGP-Marke: DuPont oder Saflex SOLUTIA auf Kundenwunsch

Maximale Größe SGP: 6000 mm (Länge) * 2500 mm (Breite), kann auf Kundenwunsch zugeschnitten werden

SGP Sentry Filmdicke: 0,89 mm / 1,52 mm / 2,28 mm

Glassubstratoptionen: Ultraklares Glas, klares Glas, getöntes Glas, reflektierendes Glas, Siebdruckglas, Low-E -Glas, Milchglas usw.

Dicke des SGP - Verbundglases: 11,52 mm SGP - Verbundglas, 13,52 mm SGP - Verbundglas, 17,52 mm SGP - Verbundglas, 25,52 mm SGP - Verbundglas usw

Glasform: Sowohl flaches Verbundglas als auch gebogenes Verbundglas sind erhältlich und werden je nach Zeichnung des Kunden angepasst.



Eigenschaften:

1. Die Härte von sgp-Glas ist 100-mal so hoch wie die von PVB-Verbundglas, und die Reißfestigkeit von sgp-Verbundglas ist 5-mal so hoch wie die von PVB-Verbundglas.

2. SGP Verbundglas hat die Funktion der Orkanbeständigkeit, kann größeren Stürmen mit höchster Klebrigkeit standhalten.

3. SGP-Verbundglas kann als Panzerglas verwendet werden und die Leistung von Panzerglas verbessern.

4. Nach jahrelanger Einwirkung sind sgp-Verbundgläser extrem haltbar und beständig. Das Glas bleibt makellos und transparent.

5. Verbundglas mit sgp-Folie eignet sich für die rahmenlose Gestaltung unter freiem Himmel, z. B. bei Balkongeländern usw., da es das Wasser in der Luft nicht aufnimmt.

6. Ausgezeichnete Sicherheitsleistung nach nach defektem.





SZG
Professional glass manufacturer

SGP laminierte technische Daten

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470℃	410℃
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

SZG
Professional glass manufacturer

SGP-Anwendung:

Aufgrund der hervorragenden Leistung von SGP-Verbundglas ist es in verschiedenen Branchen weit verbreitet. Mit Sicherheit, Schönheit und einer einzigartigen Kombination aus weiterem Bedarf haben SGP-Verbundglas breite Anwendung im Bauwesen, siehe unten:

1. Glasgehweg, Glasbrücke, Glasboden usw

2. Open-Air-Design, wie Balkongeländer, Poolzaun.

3. Glasfassade, Glasfassade usw

4. Glasdach, Glasdachfenster, Glaskuppel usw.

Qualitätszertifikate:

SZG Sgp Verbundglas produzieren streng nach ISO9001 Qualitätssicherungssystem. Es passieren inländischen und internationalen qualitätsstandards siehe unten:

1. 21,52 mm SGP-Balkongeländer aus Verbundglas erfüllen den chinesischen Qualitätsstandard CCC Cerfiticate.

2. 21,52 mm SGP-Balkongeländer aus Verbundglas erfüllen die europäischen Normen EN14449, E12510 und den amerikanischen Marktstandard SGCC ANSI Z97.

3. Das Balkongeländer aus 21,52 mm starkem SGP-Verbundglas entspricht der britischen Norm BS6206.

4. 21,52 mm SGP-Balkongeländer aus Verbundglas erfüllen die China Construction Glass-Standards GB9962 und GB15763.2.

5. Balkongeländer aus 21,52 mm starkem SGP-Verbundglas erfüllen den Israel SII-Test.

Verification of Conformity

Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Evaluation of conformity / Product standard
EN 14449:2005

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICATE

Shenzhen Sun Global Glass Co., Ltd

ISO 9001:2015

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

SGS

TEST REPORT

SGS

TEST REPORT

SGS

TEST REPORT

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

SGS

TEST REPORT

SentryGlas

Certificate No. DPSGP14006

DuPont Glass Laminating Solutions

is pleased to confirm that the company:

SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., Ltd

has successfully passed the qualification process of SentryGlas® on May, 2014.

This certificate is valid until the date shown in the below table as long as your manufacturing process for laminated safety glass remains unchanged. Renewal is subject to validation of newly supplied laminates.

Date: 2014-05-29

By DuPont:

Validity: