

# **SGG Bronze getönt Floatglas 6mm - ausgezeichnete dekorative Glas-Optionen**

**Getöntes Floatglas** die visuelle und strahlende Transmittanz reduziert, durch das Floatverfahren mit dem Zusatz von geringen Mengen von Metalloxiden zu den normalen Klarglas Mix Farbe entsteht. Diese Färbung wird durch Hinzufügen von Metalloxiden in der Schmelzhütte Stadium erreicht.

## **Merkmale:**

- 1. UV-Strahlen:** getöntes Floatglas kann 80 % reduzieren. die Übertragung von schädlichen UV-Strahlen.
- 2. Solar-Control:** getöntes Floatglas kann effiziente Wärmeübertragung und Sonnenschutz reduzieren.
- 3. dekorative:** getönte Naturfarben bieten weitere hervorragenden Möglichkeiten für Exterieur und Interieur.
- (4) tiefen Prozess:** perfekte Qualität von Glas für tiefen Verarbeitung, Schnitt, Größe, Kanten polieren, Anlassen, Laminierung und isolieren.

## **Anwendungen von Bronze getöntem Float Glas 6mm:**

- (1) Bronze getöntem Floatglas 6mm einsetzbar direkt für Fenster, Türen
- (2) Bronze getöntem Floatglas 6mm kann gemildert, laminiert und isoliert, sodass es auf Glaswand, Glasfassade, Glasgeländer, Glasbrüstung, Glas-Balkon, Glaswand, Glastisch Tops anwenden können
3. Bronze getöntem Float Glas 6mm Spiegel Grade kann für Bronze Glasspiegel hergestellt werden.

## **Technische Daten:**


- (1) Dicke: 3mm 4mm 5mm 5,5 mm 6mm 8mm 10mm 12mm
- (2) Farbpalette: Euro Bronze, gold Bronze, Ford blau, hellblau, dunkelblau, grau, grau, dunkelblau dunkelgrün, Französisch Grün, Licht grün
3. stock Größe: 2140 x 3300, 1650 x 2140, 1830 x 2440, 2250 x 3300, maßgeschneiderte Größe

## **Qualität:**

Sun Global Glas produzieren hochwertige Bronze getöntem Floatglas 6mm mit starken Export Holzkisten. Garantieren Sie professionelle be- und Sicherheit.

## **Produktdetails für Bronze getöntem Float Glas 6mm:**

**Produktbilder:**





### Leistung von Bronze getönten Floatglas 6mm:

Item	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Sunlight Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	Shdowing Coffecient (SC)	SHGC	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5 mm	51.94%	6.44%	14.52%	51.78%	6.69%	62.50%	0.70	0.84	0.640	5.272
	6 mm	47.15%	6.73%	11.83%	46.87%	6.79%	58.83%	0.66	0.83	0.606	5.243
Euro Grey	5 mm	51.66%	6.36%	20.29%	49.19%	6.48%	60.63%	0.68	0.84	0.623	5.272
	6 mm	45.24%	6.06%	16.47%	42.98%	6.15%	56.11%	0.63	0.84	0.582	5.243
Dark Grey	5 mm	47.90%	6.77%	19.87%	46.96%	6.75%	58.91%	0.66	0.84	0.606	5.272
	6 mm	41.96%	6.59%	16.54%	41.37%	6.53%	54.82%	0.62	0.83	0.569	5.243
Light Blue	5 mm	71.07%	7.78%	26.60%	53.99%	6.94%	64.07%	0.72	0.654	5.272	5.843
	6 mm	67.74%	7.69%	24.13%	50.67%	6.96%	61.61%	0.69	0.632	5.243	5.808
French Green	5 mm	74.86%	8.03%	24.54%	48.75%	6.67%	60.26%	0.68	0.619	5.272	5.843
	6 mm	71.36%	7.66%	20.22%	43.72%	6.35%	56.60%	0.64	0.586	5.243	5.808

### Produktionslinien:



**Verpackung und Verladung:**





**Unser Versprechen ist es, dass Sie empfangende Bronze getönten Floatglas 6mm von uns mit hoher Qualität und Sicherheit von uns.**