

15 MM calor empapa templó el vidrio, material de construcción de seguridad

Durante el proceso de producción de vidrio de flotador claro, hay un peso riesgo de inclusiones de sulfuro de níquel de vidrio. Puede causar un aumento en la tensión interna de vidrio templado, que en última instancia puede conducir a la ruptura espontánea. Aunque este fenómeno es extremadamente raro, todavía existió allí. Así prueba de remojo de calor es muy necesario y útil solución para mejorar la seguridad.

Cuando el vidrio está bajo tratamiento térmico, estas inclusiones de sulfuro de níquel se someten a un cambio de fase en función del tiempo y la temperatura. Si situado cerca de la base de la tensión central del vidrio, la expansión de estas inclusiones puede proporcionar suficientes esfuerzos para conducir a la rotura espontánea. Cuando el vidrio templado es remojo calor probado, el cristal se coloca en un horno y sometido a temperaturas de $290^{\circ}\text{C}\pm 10^{\circ}\text{C}$, este proceso debe durar durante cierto tiempo. Grueso de cristal variedad necesita servir a diferentes tiempos. Tiempo de permanencia de normalmente dos horas es capaz de reducir la posibilidad de rotura espontánea de calor empape probado cristal 5/1000. así calor Soak test es un método útil para reducir este accidente.

15MM calor empapado especificación de cristal templado:

1. vidrio grueso: 15mm
2. sustrato de vidrio: claro de 15mm vidrio flotado, vidrio de flotador claro ultra de 15mm, 15mm [vidrio del silkscreen](#), 15mm [vidrio esmerilado](#), etcetera.
3. apalabrados los tamaños están disponibles
4. puede ser curvado, silkscreen impreso, etcetera.


HST de SGG 15MM templado cristal características:

1 cinco veces mayor en comparación con la fuerza de flexión [Vidrio de flotador claro de 15MM](#).

Funcionamiento 2. Good resistencia a choque térmico o cambios rápidos en la temperatura ambiente que el calentamiento es causado por la radiación solar.

3 reducir el riesgo de lesiones cuando se rompe.

4 para reducir la rotura espontánea del vidrio templado, que su edificio para estar más seguro.



SGG había templado vidrio servicios de procesamiento:

1. los tamaños modificados para requisitos particulares o formas que se miden por el sitio de construcción. Formas de rectángulos, polígonos, arco y círculos y así sucesivamente.
2. Cutout, orificio, borde pulido, borde biselado, esquina seguridad, etcetera.
3. cubierto con capas de silicio o esmaltada, pantalla de seda pintada, etcetera.

HST templado vidrio calidad estándar Calidad:

1. 15MM calor empape templado vidrio son se conforman con cristal de seguridad BS 6206 UK estándar.
2. calor de 15MM vidrio templado empapado son se conforman con vidrio de seguridad europea CE EN 12150 estándar.
3. 15 m m HST templado vidrio son se conforman con certificación obligatoria los vidrios de seguridad

chino (CCC)

Aplicación:

Fachada de vidrio
Techo de cristal
Visor de vidrio
Tragaluz de cristal
Barandilla de cristal
Barandilla de vidrio
...