

SGG 21,52 MM verre feuilleté renforci à la chaleur fournisseur et fabricant en Chine

Processus de chaleur imbibé est de réduire le risque de bris spontané de [panneaux de verre trempé](#). Pour éviter de inclusion de sulfure (NiS) de nickel causé autonome qui explose en verre trempé, mettre le verre dans une chaleur trempage chambre pendant plusieurs heures à température élevée de 290°C. Avec ce processus renforcé, les panneaux de verre contient NiS inclusion sera cassé dans la chambre, au lieu de spontanée brisé une fois installé aux immeubles ou meubles. Test trempé chaleur provoquerait 93 % trempé de verre qui contient des inclusions de NiS cassées.

On peuvent effectuer toutes sortes de verre trempé avec processus de chaleur trempée.

21,52 mm laminé chaleur trempée verre trempé est constitué de deux vitres de verre 10mm trempé plus de 1,52 mm PVB au milieu. Le PVB est adhésif et élastique, pour empêcher le verre se briser. Quand en verre trempé brisé, ces fragments de verre seront capturés sur le film, au lieu de la chute sur le sol. Et le cassé [verre feuilleté](#) y a encore une forme complète dans le frame de fenêtre, fournir continuer la protection avant l'arrivée de remplacement.

Chaleur trempage verre vs [Verre trempé](#)

1. Tougeend verre a environ 3‰ taux de bris spontané, il se produit à la place et le temps incertain. Chaleur, verre trempé est de réduire la rupture spontanée avant d'arriver sur le terrain.
2. chaleur imbibé de verre est la possibilité de résistance plus faible que le verre trempé.
3. verre trempé ne peut pas éviter totalement de bris spontané de la chaleur.

Spécifications de l'ilaou trempé feuilleté 21,51 mm:

- Épaisseur: 21,52 mm (verre HST trempé de 10mm + 1,52 mm PVB + verre HST trempé de 10mm)
- Couleur: les couleurs claires, extra clairs, dépolis, teintés, imprimé de couleur et le motif
- Taille: taille personnalisée, maximum 8 mètres de longueur
- Autres thicknss: 13,14 mm, 13,52 mm, 17,52 mm

Applications de lilaou trempé feuilleté 21,51 mm:

- balustrade en verre / garde-corps en verre / verre de clôture / balustrade en verre
- toit en verre / verre de puits de lumière
- façade en verre / mur rideau de verre
- autres verre de vitrage pour immeuble de grande hauteur

Qualité des lilaou trempé feuilleté 21,51 mm:

- EN standard
- Marquage CE
- ISO 9001-2015

Détails du lilaou trempé feuilleté 21,51 mm:

Photos des produits



Tempered Glass Spontaneous Breakage



Ligne de production:





Emballage et chargement:



