

# Blu Ford SGG vetro riflettente 6mm - vetro a risparmio energetico

**Linea vetro riflettente** Vetro riflettente on-line viene prodotta utilizzando la tecnologia CVD (chemical vapour deposition) che crea un perfetto strato uniforme di ossido di metallo chimicamente legato alla superficie del vetro. Il rivestimento influisce su una facciata di "mirror-like" per il vetro riflettente, dandogli un appeal visivo, fornendo benefici funzionali come solare controllo e riduzione dei riflessi. Come questo strato chimico duro è completamente incollato al vetro, il vetro può essere tagliato, piegato, temperato, calore rafforzato e laminato senza intaccare il rivestimento.

## Data tecnica di SGG vetro riflettente

Item	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Sunlight Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	Shdowing Coffecient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5 mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6 mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5 mm	24.96%	15.82%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6 mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5 mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6 mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5 mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6 mm	25.33%	31.63%	3.54%	26.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5 mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.546	5.272	5.843
	6 mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
French Green	5 mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6 mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.390	5.243	5.808
Dark Green	5 mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6 mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5 mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6 mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

## The differenza tra vetro riflettente online e offline vetro riflettente

Linea vetro riflettente (Hard coating): l'ossido di metallo sono applicare direttamente al vetro mentre il vetro "float" nella produzione e il vetro ancora caldo in lehr. Che è quello che abbiamo chiamato rivestimento duro. Il vetro riflettente online tagliare e usare direttamente come finestra di vetro.

Vetro riflettente in linea (rivestimento morbido): durante questo processo, uno o più strati di metallo ossido in una situazione di vuoto alla fine riflettente glass.by questa tecnica è possibile scegliere più colori e thickness.the non in linea vetro riflettente sempre elaborare come vetro laminato o vetro isolante, utilizzato come parete divisoria di vetro o vetro facciata.

### **Caratteristiche:**

1. vetro riflettente creare un effetto di specchio.
2. ottimo effetto in control.so solare può ridurre l'energia interiore consumano di aria condizionata.
3. vetro riflettente can trasmette e riflettono la luce visibile e creare un ambiente confortevole.
4. riflettente vetro disponibile per rinvenimento e laminazione
5. resistenza durable e gratta e Vinci

### **Applicazioni:**

1. vetro riflettente vetrocamera adatto per la parete divisoria
2. Windows per edifici
3. balcone di vetro

### **Immagini dei prodotti:**



**Linea di produzione:**



**Pacchetto e carico:**





**La nostra promessa è che si riceve 6mm scuro verde vetro float colorato da noi con elevate condizioni di sicurezza e qualità da noi.**