

SGG 19mm jasne float szkło pure & solid, idealne mieszkanie, szybkie dostawy

Szkło Float bezbarwne jest wykonana przez wysokiej jakości piasek, naturalny rudy i materiały chemiczne i tak dalej, przez mieszanie i topienia je w wysokiej temperaturze, w temperaturze clear może piec szkła float do 1580°C ~ 1600°C, aby wyeliminować pęcherzyki w szkłe. Pływające stopionego szkła na łaźni cyny, gdzie rozprzestrzenia się szkło float, polerowane i powstały na stopioną cyną. I ta metoda daje wyraźny, płaski szkło ma jednolitej grubości i bardzo płaskich powierzchni. Gdy opuszcza cyny kąpieli, szkło ostygnie w dół wystarczająco do przekazania do wyżarzania Izby, o nazwie lehr, temperatura wyżarzania jest 550°C ~ 570°C. Tutaj jest chłodzony w kontrolowanej temperaturze, aż to przede wszystkim w temperaturze pokojowej. Który jest dłączo float szkło tzw. **Wyżarzania szkła**.

Sun globalny producent szkła (SGG) jest rośliną chińskiego szkła z ponad 20 letnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Wraz z gwałtownym rozwojem float szkło techniczne remont Global szkło słońce został za pomocą procesu produkcji szkła float jasne najbardziej zaawansowanych. Jasne, że szkła płaskiego jest lepsze w jakości w porównaniu do innych SGG szkła płaskiego i posiada unikalne cechy doskonałe wykończenie powierzchni, płaskość, grubość wystarczalności, Połyskujący wygląd i wysoką przepuszczalnością.

Jasne szkło Float parametry:

Grubość (mm)	Ultrafiolet Przepuszczalność (%)	Widoczne światło Transittance (%)	Widoczne odbicia (%)	Energia słoneczna Przepuszczalność (%)	Energia słoneczna Reflectiveity (%)	Total solar Przepuszczalność energii (%)
przezroczyste szkło float 2mm	76.26	90.63	7.45	87.55	7.10	88.93
przezroczyste szkło float 3mm	75.57	90.53	7.26	87,2	6.94	o 88,71
przezroczyste szkło float 4mm	71,43	90.17	7.5	85.46	7.03	87.40
przezroczyste szkło float 5mm	67.89	89.83	7.05	83.96	6.55	85.41
szkło float 6mm bezbarwne	65.68	89,34	7,36	82.73	6.76	85.44
przezroczyste szkło float 8mm	60.14	88.64	7.11	79.66	6.39	83.26
przezroczyste szkło float 10mm	56.19	87.52	7.09	76,67	6.18	80.35
przezroczyste szkło float 12mm	55.04	87.27	6.73	75.06	5.88	79.98
przezroczyste szkło float 15mm	51.59	86.30	7.58	71.81	6.42	77.43

przezroczyste szkło float 19mm	47.91	84.99	/	67.93	/	/
--------------------------------------	-------	-------	---	-------	---	---

Szkło Float bezbarwne SGG dane techniczne:


1. Grubość: 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm
2. wielkość bazy danych: 1830 x 2440 2140 x 2140 x 3660, 2600, 3300, 1830 x 2250 x 2250 x 3300, 3660, 2440 x 3660
3. inne rozmiar: oversize duży rozmiar jasne szkło float i zamówienie cięcia rozmiar szkła mogą być produkowane.
4. kolory: bezbarwne szkło float, bardzo jasny mało żelaza w szkłe.

19 mm float jasne szkło aplikacji:

1. 19mm wyżarzania szkła mogą być cięte na rozmiar i top tabel bezpośrednio używane meble szklane
2. 19mm bezbarwne szkło float może być 19mm hartowane szkło do użycia na partycji office
3. 19mm bezbarwne szkło float może być ręka szkło poręczce, szkło, tralki, itp.

19mm grubości jasne float szkło informacje:

Zdjęcia produktów:



Linie produkcyjne:



I ładowanie:



Zawsze oferujemy najwyższy standard 19mm float jasne płytki szklane do instalacji i

przetwarzania na żądanie!