

SGG Ford niebieski Szko refleksyjne 6mm - energooszczedny szklanych

Online szkło odblaskowe Szkła odblaskowe on-line jest produkowany przy użyciu technologii CVD (chemiczne osadzanie), który tworzy idealne równomierną warstwę tlenku metalu, chemicznie na powierzchni szkła. Powłoka ma wpływ na elewacji "lustrzany" do szkła odblaskowe, nadając jej atrakcyjność wizualną zapewniając korzyści funkcjonalnych, jak słoneczna zmniejszenie kontroli i blask. Jak ta twarda warstwa chemicznych związana jest w pełni do szkła, szkła mogą być cięte, gięte, hartowane, ciepła, wzmocnione i laminowane bez wpływu na powłokę.

SGG REFLEKSYJNE szkło technika Data

Item	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Sunlight Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	Shdowing Coffecient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5 mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6 mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5 mm	24.96%	15.82%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6 mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5 mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6 mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5 mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6 mm	25.33%	31.63%	3.54%	26.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5 mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.546	5.272	5.843
	6 mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
French Green	5 mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6 mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.390	5.243	5.808
Dark Green	5 mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6 mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5 mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6 mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

The różnica pomiędzy szkło odblaskowe online i offline szkło odblaskowe

Online szkło odblaskowe (twarde powłoki): tlenek metalu są bezpośrednio odnoszą się do szkła, szkła float w produkcji i jeszcze gorące w lehr szkła. To, co nazywamy twarde powłoki. Online szkło odblaskowe cięte i używać bezpośrednio jako szybę.

Szkła odblaskowe offline (Miękka powłoka): podczas tego procesu, jedną lub więcej warstw metalu tlenku w próżni sytuacji do końca odblaskowe glass.by tej techniki można przetwarzać więcej kolorów i thickness.the trybu offline REFLEKSYJNE szkło zawsze jako szkła laminowanego i szyb zespolonych, używane jako szklana ściana osłonowa lub szklaną fasadą.

Funkcje:

1. Szkło refleksyjne Tworzenie efektu odbicia lustrzanego.
2. doskonały efekt w słonecznej control.so może zmniejszyć wewnętrzne energii zużywają z klimatyzacja.
3. REFLEKSYJNE szkło może przekazuje i odzwierciedlają światła widzialnego i stworzyć komfortowe warunki.
4. REFLEKSYJNE szkło dostępne do hartowania i laminowania
5. trwałe i zarysowania odporność

Aplikacji:

1. REFLEKSYJNE szkło nadaje podwójne szyby dla ściany osłonowej
2. Windows dla budynków
3. szkła balkon

Zdjęcia produktów:



Linii produkcyjnej:



Pakiet i załadunku:





Nasza obietnica jest że Ci otrzymujących 6mm Ciemny zielony przyciemniane szkło float od nas z wysokiej jakości i bezpieczeństwa warunków od nas.