

China fábrica de Green Tinted vidro 6mm

vidro de flutuador verde escuro de 6mm é produzido pelo processo de flutuação, com a adição de pequenas quantidades de óxidos metálicos para colorir a mistura normal de vidro transparente, que reduz a transmissão visual e radiante, esta coloração é conseguida através da adição de óxidos de metal em fusão de palco e podem efetivamente reduzir o controle de transferência e a luz solar de calor.

Especificações:

Tipo de vidro: vidro verde escuro de 6mm

Outro nome: vidro verde, vidro matizado verde

Outra cor: bronze, cinza, azul, etc.

Espessura: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm de 5,5 mm

Estoque de tamanho: 1830 x 2440, 2140 x 3300, 1650 x 2140, 2140 x 3660, tamanho personalizado

Pacote: caixas de madeira forte exportação

Entrega: 3-7 dias

Recipiente: 20' GP

Características:

1. UV raios: 80% da transmissão da radiação ultravioleta prejudicial pode ser reduzida por vidro matizado verde.
2. controle solar: vidro de flutuador colorido pode efetivamente reduzir o controle de transferência e a luz solar de calor.
3. decorativos: vidro matizado pode oferecer mais opções excelentes para a decoração exterior e colorida.
4. profundo processo: vidro de alta qualidade para processamento profundo, pode ser cortado ao tamanho, moderado, borda, polimento e feito de vidro laminado, vidro isolado, vidro fosco, etc.

Aplicação:

1. 6mm verde matizado vidro pode ser feito de janelas, portas e para amplamente aplicações de construção e móveis.

vidro verde escuro de 2,6 mm pode ser temperado, laminado e isolado para que possa ser usado para a parede de cortina, fachada de vidro, tampos de mesa de vidro, corrimãos de vidro, vidro balaustrada, divisória de vidro, vidro varanda e assim por diante.

3. 6 milímetros folha de vidro verde pode ser feita de espelho de vidro verde.

Detalhes do produto para o vidro de flutuador matizado verde 6mm:

Fotos do produto:



Desempenho do vidro de flutuador matizado verde de 6mm:



SGG Tinted Float Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Sunlight Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	SHGC	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	51.94%	6.44%	14.52%	51.78%	6.69%	62.50%	0.70	0.84	5.640	5.272
	6mm	47.15%	6.73%	11.83%	46.87%	6.79%	58.83%	0.66	0.83	5.606	5.243
Euro Grey	5mm	51.66%	6.36%	20.29%	49.19%	6.48%	60.63%	0.68	0.84	5.623	5.272
	6mm	45.24%	6.06%	16.47%	42.98%	6.15%	56.11%	0.63	0.84	5.582	5.243
Dark Grey	5mm	47.90%	6.77%	19.87%	46.96%	6.75%	58.91%	0.66	0.84	5.606	5.272
	6mm	41.96%	6.59%	16.54%	41.37%	6.53%	54.82%	0.62	0.83	5.569	5.243
Light Blue	5mm	71.07%	7.78%	26.60%	53.99%	6.94%	64.07%	0.72	0.654	5.272	5.843
	6mm	67.74%	7.69%	24.13%	50.67%	6.96%	61.61%	0.69	0.632	5.243	5.808
F-Green	5mm	74.60%	8.03%	24.54%	48.75%	6.67%	60.26%	0.68	0.619	5.272	5.843
	6mm	71.36%	7.66%	20.22%	43.72%	6.35%	56.60%	0.64	0.586	5.243	5.808
For reference only											

Linhas de produção:



Embalagem e carregamento:





Nossa promessa é que você receber 6mm escuro verde vidro de flutuador matizado de nós com alta qualidade e segurança em condições de nos.