

## **SZG 5mm + 0.89mm SGP film + 5mm nhà sản xuất kính thủy tinh nhiều lớp chịu nhiệt**

10,89mm SGP tempered kính nhiều lớp được thực hiện bởi hai lớp [Kính cường lực 5mm](#) và bộ phim Interlayer DuPont SentryGlas, đảm bảo chức năng an toàn của kính nhiều lớp. Kính dán nhiều lớp SGP có độ bền cao, độ rõ nét cao, độ bền cao, linh hoạt và lắp đặt linh hoạt giúp dễ dàng thích ứng với những yêu cầu mới nhất và nghiêm ngặt nhất của thị trường xây dựng hiện nay.

### **Đặc điểm kỹ thuật:**

- 1.glass Substrate Tùy Chọn: cực rõ ràng kính nổi, rõ ràng thủy tinh, thủy tinh màu, thủy tinh phản chiếu, silkscreen glass, Low-E glass, Frosted glass, vv.
2. SGP Sentry độ dày màng: 0.89mm /1.52mm /2.28mm
3. SGP kính nhiều lớp độ dày: 10,89mm kính dán nhiều lớp SGP, kính nhiều lớp 12,89mm SGP, kính dán nhiều lớp sgp 16,89mm, kính dán nhiều lớp SGP 20,89 mm, vv
4. Thương hiệu SGP: Du Pont hoặc Saflex SOLUTIA dựa trên yêu cầu của Cuomsters
5. chiều dài tối đa: 6000mm, có thể được bespoke
6. rộng chiều rộng: 2500mm, có thể được tùy chỉnh
- 7.Both kính nhiều lớp phẳng và kính nhiều lớp cong có sẵn, sẽ tùy chỉnh dựa trên bản vẽ của khách hàng.

### **Thông số kỹ thuật của PVB và SGP:**

**S Z G**

Professional glass manufacturer

**PVB & SGP Technical Data**

<b>Material Performance</b>	<b>SGP</b>	<b>PVB</b>
<b>Tensile Strength MPA</b>	<b>34.5</b>	<b>28.1</b>
<b>Tear Strength MJ/m<sup>3</sup></b>	<b>50</b>	<b>10-15</b>
<b>Fracture Expansion Rate</b>	<b>400%</b>	<b>275%</b>
<b>Haze Degree</b>	<b>&lt;&lt;2%</b>	<b>&lt;2%</b>
<b>Yellow Index</b>	<b>&lt;1.5</b>	<b>6-12</b>
<b>Index of Refraction</b>	<b>1.5</b>	<b>1.47~1.5</b>
<b>Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear</b>	<b>89%</b>	<b>89%</b>
<b>UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear</b>	<b>99.9%</b>	<b>99.9%</b>
<b>Ignition Point</b>	<b>470°C</b>	<b>410°C</b>
<b>Flame Spread Index</b>	<b>30</b>	<b>60</b>
<b>Combustion Smoke Index</b>	<b>215</b>	<b>350</b>

**Ưu điểm:**

1. The sức mạnh giọt nước mắt của sgp kính nhiều lớp là 5 lần so với bình thường PVB nhiều lớp kính.
2. độ cứng của sgp kính là 100 lần so với bình thường PVB kính nhiều lớp.
3. Kính Sentryglas có chức năng chống bão, có thể có bão lớn hơn kính nhiều lớp PVB.
4. Kính thủy tinh Sgp cải thiện hiệu suất của kính chống đạn.
5. Sản phẩm kính Sgp giảm độ dày kính nhiều lớp ở một mức độ nhất định.
6. cực kỳ bền và khả năng chống và có thể giữ cho hoàn hảo và minh bạch sau nhiều năm tiếp xúc.
7. Laminate kính phim sgp phù hợp cho thiết kế không khung
8. Tuyệt vời an toàn sau khi bị hỏng.

## **Ứng dụng SGP:**

Như kính dupry sentryglas có tính minh bạch tốt, an toàn và hiệu suất tốt khác, nó đã được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau. Với sự an toàn, vẻ đẹp và sự kết hợp độc đáo của nhu cầu cao hơn, các ứng dụng kính chống va đập sẽ rộng hơn.

1. Ở những nơi cần cân nhắc sự an toàn cá nhân.
2. Địa điểm có chức năng chống đạn, chống trộm, chống nổ.
3. Sàn kính, hành lang kính, lối đi bằng kính, lan can bằng kính, cầu thủy tinh vv
4. Tòa nhà cao tầng, kính an toàn công trình công cộng lớn.
5. Kính kiến trúc kích thước lớn.


## **Giấy chứng nhận chất lượng:**


1. 10,89mm kính đặc biệt SGP đáp ứng tiêu chuẩn Trung Quốc ISO9001 và CCC Certificate.
2. 10.89mm kính sentryglas xen kẽ đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu EN14449, E12510
3. 10,89mm dupont sgp lớp xen kính đáp ứng tiêu chuẩn Anh BS6206
4. Kính cường lực sgp 10.89mm đáp ứng GB9962 và GB15763.2.

## **Chi tiết hình ảnh của kính sgp 10,89mm dupont:**


**Hình ảnh sản phẩm:**

*Sun Global Glass*





**S Z G**  
Professional glass manufacturer



**Dây chuyền sản xuất:**

半自动夹层玻璃生产线/Semi-Auto Laminated Glass Production Line



清洗烘干机  
Washing and Drying Machine



合片室设备  
Clean Room Equipment



预压机  
Pre-pressing Machine



玻璃高压釜  
Glass Autoclave

**Gói:**



**S Z G**

Professional glass manufacturer



**S Z G**

Professional glass manufacturer

